

70Х3ГНМФ

Химический состав

C	Mn	Si	S	P	Cr	Ni	Mo	V
0.65/0.75	0.9/1.3	0.4/0.6	≤0.015	≤0.015	2.7/3.3	0.35/0.5	0.5/0.7	0.1/0.3

Chemical Analysis:

Механические и физические свойства:

Рабочий слой

Твердость, HSD
Отклонения по твердости, HSD
Глубина рабочего слоя, мм
Предел прочности на растяжение, МПа

55 - 65
2 - 3
до (up to) 80
1300 - 1400

Case
Hardness, HSD
Hardness variations, HSD
Case depth, mm
Tensile Strength, MPa

Шейки

Твердость, HSD
Предел текучести, МПа
Предел прочности на растяжение, МПа
Относительное удлинение, %
Ударная вязкость, Дж/см²

35 - 50
750 - 900
950 - 1200
10 - 15
20 - 30

Necks
Hardness, HSD
Yield strength, MPa
Tensile Strength, MPa
Elongation, %
Impact strength, J/cm²


X500



Микроструктура закаленного слоя тростит отпуска и равномерно распределенные карбиды

Microstructure of hardened case temper
troostite with uniformly distributed carbides

Изменение твердости. Hardness variation



Область применения:

Кованые опорные валки для листовых станов горячей прокатки. Благодаря высокому уровню механических свойств, валки могут эксплуатироваться в станах с высокими удельными давлениями, обеспечивающими прокатку тонкого листа толщиной 1,0 - 1,2 мм.

Field of Application:

Forged backup rolls for sheet hot rolling mills.
Owing to high level of mechanical properties
they can be used for rolling mills with high
specific pressures, providing 1.0 - 1.2 mm
thin sheet rolling.